Produktdatablad

2-komponents PUR parkettlim

PALLMANN P9

Lösningsmedelsfritt, hårt, skjuvtåligt och snabbhärdande universallim för alla typer av parkettgolv

PRODUKT BESKRIVNING:

Pastlös 2-komponents lim av reaktionsharts. Lösningsmedels- och vattenfritt, därför utan någon svällande effekt på parkett. Avlägsnar inte fukt från träet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

2-komponent PUR-lim enligt DIN EN 14293, skjuvbeständigt, för alla typer av parkett, särskilt för fuktkänsliga träslag, samt på UZIN-isoleringsunderlag som är lämpliga för parkett.

PASSAR FÖR:

- Flerskiktsparkett / färdig parkett
- Mosaikparkett
- 10 mm massiv parkett
- Stav- och långstavsparkett
- Kubbgolv
- Upprätt lamell, 10 - 23 mm
- Färdigbehandlad parkett - svår att avlägsna från färdiga ytor
- Rökt ek - vi rekommenderar UZIN COLOR MK för att undvika ljusa fogar

LÄMPLIG FÖR:

- Cementbruk, gipsspackel eller betong
- Nya, fastskruvade spånskivor P4–P7 eller OSB 2–OSB 4 skivor
- befintliga keramik- och naturstensbeläggningar, terrazzo etc. nya gjutasfaltbeläggningar
- Prefabricerade avjämningsmassor, gipsfiberskivor
- avjämningsmassor lämpliga för parkettgolv
- UZIN isolerings- och läggningsunderlag lämpliga för parkettgolv
- Golv med golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Bra fyllningskapacitet
- Bra åsbildning
- Mycket lätt att applicera
- Krympfri även i tjocka lager
- Snabb härdning
- Elastiskt formbar
- Hög skjuvhållfasthet
- Kan användas direkt på gjutasfalt
- Universellt parkettlim
- Lösningsmedelsfri
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plasthink
Förpackningsstorlek:	6,2 + 0,8 kg
Hållbarhet:	min. 12 Månader
Åtgång:	c:a 800 - 1.200 g/m²
Arbetsklimat:	min. 15 °C på golvet
Öppentid:	nej
Arbetstid:	c:a 45 minuter*
Monteringstid:	c:a 45 minuter*
Klar för slipning:	tidigast efter c:a 6 timmar*
Ytterligare skikt:	tidigast efter c:a 12 timmar*
Belastningsbar:	tidigast efter c:a 2 timmar*
Slutgiltig hållfasthet:	tidigast efter c:a 2 - 3 dagar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

YTBEHANDLING:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärkraftigt, torrt, sprickfritt, rent och fritt från ämnen som påverkar vidhäftningen. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och instruktioner och meddela eventuella brister. Golv med cement och gipsspackel måste slipas och dammsugas (rengörings-slipning).

Vi rekommenderar att underlaget kontrolleras mycket noga innan parkett läggs. Skikt som reducerar vidhäftningsförmågan eller är labila, t.ex. släppmedel, lösa lim-, avjämningsmassa-, beläggnings- eller färgrester o. dyl. ska borstas, slipas, fräsas eller blästras bort. Avlägsna lösa delar och damm noggrant med dammsugare.

Grunda kalciumsulfatavjämningar, accelererade cementavjämningar, snabba cementavjämningar, golvvärmesystem och speciella avjämningskonstruktioner med PALLMANN P104. Produktdatabladen för de produkter som används måste följas. Grundning är inte nödvändig på standardiserade underlag som är lämpliga för parkett. Grunda ojämna underlag med UZIN PE 360 PLUS universalprimer och jämna till med PALLMANN P25 parkettavjämningsmassa till en tjocklek av minst 3 mm.

Följ produktdatabladen för resp. produkter som används.

APPLICERING:

1. Behållaren måste ha den rekommenderade rumstemperaturen (20°C) före användning. Häll innehållet i komponent B helt och hållet i behållaren med komponent A och rör om tills det är homogent. Använd en handborrmaskin med visp. Säkerställ god blandning, särskilt i behållarens botten- och väggområde, eftersom dåligt blandat lim inte kommer att härda.
2. Applicera jämnt på underlaget med en lämplig tandspackel.
   underlaget. Applicera endast så mycket lim
   som kan appliceras inom 45 minuter med god vätning
   kan täckas inom 45 minuter.
3. Placera parkettelementen i limbädden och tryck
   tryck ner ordentligt. Se till att hela ytan på baksidan av
   baksidan av parketten.
4. Skapa en fog på minst 10 mm mellan väggen
   mm mellan väggen och parketten
5. Varning: För flerskiktsparkett med färdig yta: Avlägsna omedelbart limföroreningar med UZIN CLEAN BOX (rengöringsdukar). Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.

FÖRBRUKNING:

Parkett	Tanding	Atgang
Mosaikparkett	B3	800 - 1.000 g/m²
Stav-, plank- och flerskiktsparkett	PALLMANN Dielenzahnspachtel	1.000 - 1.200 g/m²
Kubb	B11	1.000 - 1.200 g/m²
10-mm-Massivparkett	B11	1.000 - 1.200 g/m²
Industriparkett 10 - 22 mm	B11	1.000 - 1.200 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Bäst bearbetning vid 18–25 °C, golvtemperatur minst 15 °C, relativ luftfuktighet > 35 % och < 65 %. Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer och förkortar pot life, läggnings- och härdningstiden.
- Hållbar i minst 12 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- Om den normala trä- och luftfuktigheten bibehålls och om parketten är tillräckligt acklimatiserad kan den slipas och ytbehandlas efter 12 timmar.
- Observera: Lagd parkett som inte är normenlig torr kan svälla och därmed skadas om luftfuktigheten ökar kraftigt.
- Lämpar sig endast för laminatgolv som tillverkaren har godkänt för limning.
- Få tekniska tillämpningsråd.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356 (Parkett- och kubbarbeten), TKB-faktablad 1 (Limning av parkett) 03/2017, TKB-faktablad 8 (Bedömning och förberedelse av underlag för golv- och parkettläggning) 04/2015, BEB-faktablad (Bedömning och förberedelse av underlag) 03/2014.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfri. Ej brandfarligt. Komp. A: Ingen faroinformation: Komp. B: Lösningsmedelsfri. Ej brandfarligt. Innehåller difenylmetandiisocyanat (MDI). Skadligt vid inandning. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. För inandningsbara MDI-ångor finns det en misstanke om cancerframkallande effekt. Skadliga för hälsan: Mycket allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Sensibilisering möjlig genom inandning och hudkontakt. Sörj för god ventilation vid bearbetning, använd hudskyddande kräm, skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten och tvätta av med tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök läkarvård. Andra saker att tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad. Luktneutral samt ekologiskt och fysiologiskt ofarligt efter härdning.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna tester eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Trägolvstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 03.2025

AVFALLSHANTERING:

Bortskaffning:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Samla upp produktrester, blanda båda komponenterna, låt härda och släng som byggavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna tester eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Trägolvstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 03.2025