PALLMANN®

Lösningsmedelsfri 2K parketthårdvaxolja, snabbtorkande

MAGIC OIL 2K ERGO

Lösningsmedelsfri 2-komponents parketthårdvaxolja med naturliga oljor (linolja/linoljealkyd, hampolja) och vaxer, oxidativ torkning och tvärbindning tack vare härdarkomponenten. Ergonomisk arbetsställning tack vare MAGIC OIL APPLICATOR.

PRODUKT BESKRIVNING:

Olja-vax-kombination som ger en öppenporig, andningsbar och diffusionsöppen yta. Vaxinnehållet skapar en jämnt matt, sammetslen yta. Den snabba torktiden gör det möjligt att utföra renoveringsarbeten på kortast möjliga tid, även i områden med extremt tung trafik (restauranger, hotell, butiker, kontor etc.), utan att begränsa den mekaniska och kemiska beständigheten efter torkning över natten.

PASSAR FÖR:

- Slipade och kittade parkett- och trägolv
- Träbeläggning RE
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Mycket tålig mot mekanisk och kemisk belastning
- Framhäver träets färg och struktur
- Ergonomisk arbetsställning tack vare PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR
- Ett arbetsmoment sparas in jämfört med konventionell tillämpning
- Halkskydd R10/DIN 51130
- DIN 53160 (beständighet mot saliv och svett)
- EN 71-3 (Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen)

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare + Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,91 + 0,09 l och 2,5 + 0,25 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Blandnings förhållande:	10 : 1
Förbrukning per skikt:	c:a 40 - 60 ml/m²
Förbrukningsdata:	Minst 1 avtorkningsapplicering rekommenderas
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Arbetstid:	c:a 2 timmar*
Nästa applicering:	efter c:a 10 - 30 minuter*
Belastningsbar:	efter c:a 12 timmar*
Kan våttorkas:	efter c:a 12 timmar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet.

Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

YTBEHANDLING:

Ytan som skall oljas måste vara fylld, ren, torr, fri från föroreningar och slipad i enlighet med erkända tekniska regler.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

APPLICERING:

1. Före användning måste båda behållarna tempereras till rumstemperatur (20 °C) och omröras väl.
2. Blanda MAGIC OIL 2K ERGO med härdarkomponenten och applicera jämnt på ytan med PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR.
3. 10 - 30 minuter efter avtorkning med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE, ta bort överflödet och polera med PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
4. Efter ca 20 minuter måste ytan poleras igen med PALLMANN CLEANING PAD WHITE för att uppnå ett homogent ytutseende.
5. På grund av träslagens och parkettypernas olika absorptionsbeteende kan en andra applicering göras nästa dag. I princip krävs så många appliceringar av olja som träet kräver för att mättas.
6. **Metod för rullning:** Applicera MAGIC OIL 2K ERGO en gång tunt och jämnt med APPLICATION ROLLER SOLVENT PAINT 4MM/25CM. Förbrukning: ca 70 - 90 ml/m², beroende på träslag. Efter ca 30 minuter tar du bort överflödigt material med PALLMANN SURFACE WIPER och tar bort hela ytan med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och polerar med PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
7. Efter användning, rengör verktygen med UZIN CLEAN-BOX (rengöringsservetter).

VIKTIG HÄNVISNING:

Produktindränkta dukar eller textilmaterial kan självantända vid kontakt med luft: fukta indränkta trasor, dukar m.m. med vatten och förvara/kassera dem i tätt förslutna, brandsäkra behållare.
Slipdamm från syretorkningssystem är självantändligt. Brandfara! Blötlägg slipdammet med vatten och avfallshantera det i tätt förslutna, brandsäkra behållare!

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Förpackningen får inte förslutas tätt när härdaren har tillsatts – sprängrisk!
- PALLMANN TRÄKITT måste användas som fogkitt.
- Vi rekommenderar att du söker teknisk rådgivning om brädorna har fogar och/eller är fasade.
- För strukturerade trägolv, applicera/droppa upp oljan punktvis och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta bort överflödig olja med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. All överflödig olja måste avlägsnas från ytan.
- Ytan kan belastas tidigast 12 timmar efter polering.
- Låt den nyoljade ytan stå i minst 12 timmar innan du täcker den.
- Periodiskt underhåll och rengöring får utföras först efter 12 timmar.
- För att golvet ska hålla länge rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens instruktioner med PALLMANN MAGIC OIL CARE och periodiskt underhåll med PALLMANN CLEAN. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall finns skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356”Parkett- och kubbarbeten” och DIN 18365”Golvläggningsarbeten“.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfria oljor/vaxer med isocyanathärdare, oximfria. Komponent A: Ej brandfarlig, men observera risk för självantändning (se "Viktig information"). Komponent B: Ej brandfarlig. Innehåller förpolymeriserade isocyanater. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergiska hudreaktioner. Kan vara irriterande för luftvägarna. Båda komponenterna: Ventilera väl under och efter applicering, använd hudskyddskräm och skyddshandskar/ skyddsglasögon. Undvik kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2026