Produktdatablad

Lösningsmedelsfri 2K parketthårdvaxolja, snabbtorkande

MAGIC OIL 2K SPA

Lösningsmedelsfri 2-komponents parketthårdvaxolja med naturliga oljor (linolja/linoljealkyd) och vaxer, oxidativ torkning och tvärbindning tack vare härdarkomponenten.

PRODUKT BESKRIVNING:

Olja-vax-kombination som ger en öppenporig, andningsbar och diffusionsöppen yta. Vaxinnehållet resulterar i en jämn, silkesmatt yta. MAGIC OIL 2K SPA uppnår en mycket hög tvärbindningsdensitet tack vare den höga härdarehalten, vilket gör den idealisk för parkettgolv i fuktiga rum, t.ex. badrum, wellness- och fitnessrum. Den snabba torkningen gör att renoveringar kan utföras på kortast möjliga tid, utan att den mekaniska och kemiska beständigheten begränsas efter torkning över natten. Den mycket höga tvärbindningsdensiteten resulterar i en mycket vattenavvisande och smutsavvisande yta, vilket inte kan uppnås med enkomponents parkettoljor.

Allmän information om parkett i våtutrymmen:

Förutom att välja träslag med gynnsammt sväll- och krympningsbeteende, lång fuktomvandlingstid och gynnsamma format, är det viktigt med kunskap om undergolv, byggnadsfysik, träteknik och installationsmaterialets typ och funktion. Kunden måste också underhålla golvet. Stående vatten på parkettgolvet måste undvikas, liksom felaktig eller olämplig skötsel av respektive ytbehandling. Med en filmbildande fogmassa finns det risk för ”vitsprickor”. När träet bearbetas, särskilt vid krympning, spricker lackfilmen och vita sprickkanter uppträder. Detta följs av infiltration av torkvatten kombinerat med flisning av lacken.

Alternativet är en ytbehandling med MAGIC OIL 2K SPA.

PASSAR FÖR:

- Slipning och limning av parkett- och trägolv
- Parkett- och trägolv i fuktiga rum
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Mycket tålig mot mekanisk och kemisk belastning
- Bedömningsgrupp B enligt DIN 51097 (halkskydd i barfotasegment)
- Halkskydd R10/DIN 51130
- EN 71-3 (Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen)

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare + Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,8 + 0,2 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Blandnings förhållande:	4 : 1
Förbrukning per skikt:	c:a 25 - 50 ml/m²
Förbrukningsdata:	Vi rekommenderar 1 - 3 spackelpåstrykningar
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Arbetstid:	c:a 1,5 timmar*
Nästa applicering:	efter c:a 10 - 30 minuter*
Belastningsbar:	efter c:a 12 timmar*
Kan våttorkas:	efter c:a 12 timmar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet.

Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

YTBEHANDLING:

Ytan som skall oljas måste vara fylld, ren, torr, fri från föroreningar och slipad i enlighet med erkända tekniska regler.

APPLICERING:

1. Före användning måste båda behållarna tempereras till rumstemperatur (20 °C) och omröras väl.
2. Blanda MAGIC OIL 2K SPA med härdarkomponenten och applicera jämnt på ytan med en PALLMANN SPACKELBRÄTTE.
3. 10 - 20 minuter efter appliceringen avlägsnas överflödig produkt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Omedelbart efter att du har spacklat det första lagret - om det behövs - applicera det andra lagret MAGIC OIL 2K SPA. Omedelbart, senast 30 minuter efter applicering av 2:a skiktet, avlägsna överflödet igen med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och polera med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Inget överflödigt material får finnas kvar på ytan.
5. Efter ca 20 minuter måste ytan poleras igen med PALLMANN CLEANING PAD WHITE för att uppnå ett homogent utseende.
6. På grund av träslagens och parkettypernas olika absorptionsförmåga kan ett tredje skikt appliceras nästa dag. I princip krävs så många oljeappliceringar som träet kräver för att mättas.
7. Efter användning, rengör verktygen med UZIN CLEAN-BOX (rengöringsservetter).

VIKTIG HÄNVISNING:

Produktindränkta dukar eller textilmaterial kan självantända vid kontakt med luft: fukta indränkta trasor, dukar m.m. med vatten och förvara/kassera dem i tätt förslutna, brandsäkra behållare.
Slipdamm från syretorkningssystem är självantändligt. Brandfara! Blötlägg slipdammet med vatten och avfallshantera det i tätt förslutna, brandsäkra behållare!

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Förpackningen får inte förslutas tätt när härdaren har tillsatts – sprängrisk!
- PALLMANN TRÄKITT måste användas som fogkitt.
- Vi rekommenderar att du söker teknisk rådgivning om brädorna har fogar och/eller är fasade.
- Förbrukningen av oljan kan öka avsevärt (ca 140 ml/m²), därför måste träblock/kubb alltid appliceras med roller och en torktid på minst 72 timmar måste iakttas före vidare bearbetning.
- För strukturerade trägolv, applicera/droppa upp oljan punktvis och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta bort överflödig olja med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. All överflödig olja måste avlägsnas från ytan.
- Full belastning av ytan är möjlig tidigast 12 timmar efter polering.
- Låt den nyoljade ytan stå i minst 12 timmar innan du täcker den.
- Periodiskt underhåll och rengöring får utföras först efter 12 timmar.
- För att golvet ska hålla länge rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens instruktioner med PALLMANN MAGIC OIL CARE och periodiskt underhåll med PALLMANN CLEAN. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall finns skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Oljor tenderar i allmänhet att gulna (mörkgulna) när de utsätts för ljus.
- Följande standarder och informationsblad är också tillämpliga och rekommenderas för beaktande: DIN 18356 ”Parkett- och träbeläggningsarbeten”.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfri. Komponent A: Ej brandfarlig men risk för självantändning (se ”Viktig anmärkning” nedan). Komponent B: Ej brandfarlig. Innehåller förpolymeriserad isocyanat. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Båda komponenterna: Sörj för god ventilation under och efter användning. Använd barriärkräm och skyddshandskar/ skyddsglasögon. Undvik kontakt med huden eller med ögonen. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten och tvål. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare. Beakta säkerhetsinformationen på produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2026