Produktdatablad

Lösningsmedelsfri 1-komponents parketthårdvaxolja

MAGIC OIL 1K EASY

Lösningsmedelsfri 1-komponents parketthårdvaxolja med naturliga oljor (linolja/linoljealkyd) och vaxer, oxidativ torkning.

PRODUKT BESKRIVNING:

Olje-vaxkombination med naturlig olja (linolja/linoljealkyd) som skapar en öppenporig, andningsbar och diffusionsbar yta. Vaxinnehållet i MAGIC OIL 1K EASY ger en vatten- och smutsavvisande effekt som ger ytan ett särskilt skydd. Ger ett silkesmatt ytutseende.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Kombination av flytande oljor och hårdvax som lämpar sig för ytbehandling.

PASSAR FÖR:

- Slipning och limning av parkett- och trägolv
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Framhäver träets färg och struktur
- Motståndskraftig mot hushållskemikalier
- EMICODE EC 1 PLUS

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare
Förpackningsstorlek:	1 och 3 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Förbrukning per skikt:	c:a 25 - 50 ml/m²
Förbrukningsdata:	Vi rekommenderar 1 - 3 spackelpåstrykningar
Täckförmåga:	c:a 20 - 40 m²/liter
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Nästa applicering:	efter c:a 1 timme*
Belastningsbar:	efter c:a 4 - 7 dagar*
Kan våttorkas:	efter c:a 4 - 7 dagar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet.

Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

YTBEHANDLING:

Ytan som ska oljas ska vara fylld, ren, torr, fri från smuts och slipad enligt vedertagna tekniska regler.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

APPLICERING:

1. Före användning måste båda behållarna tempereras till rumstemperatur (20 °C) och omröras väl.
2. Applicera jämnt på underlaget med PALLMANN TROWEL.
3. Ca. 10 - 30 minuter efter appliceringen avlägsnas överflödig produkt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Omedelbart efter att du har spacklat det första lagret - om det behövs - applicera det andra lagret MAGIC OIL 1K EASY. Omedelbart, senast 30 minuter efter applicering av 2:a skiktet, avlägsna överflödet igen med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och polera med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Inget överflödigt material får finnas kvar på ytan.
5. Efter ca 20 minuter måste ytan poleras igen med PALLMANN CLEANING PAD WHITE för att uppnå ett homogent utseende.
6. På grund av träslagens och parkettypernas olika absorptionsförmåga kan ett tredje skikt appliceras nästa dag. I princip krävs så många oljeappliceringar som träet kräver för att mättas.
7. Metod för rullning: Applicera MAGIC OIL 1K EASY en gång tunt och jämnt med APPLICATION ROLLER SOLVENTBASED 4MM/25CM. Förbrukning: ca 60 - 70 ml/m², beroende på träslag. Efter ca 30 minuter tar du bort överflödigt material med PALLMANN TROWEL och tar bort hela ytan med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och polerar med PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
8. Efter användning, rengör verktygen med UZIN CLEAN-BOX (rengöringsservetter).

VIKTIG HÄNVISNING:

Produktindränkta dukar eller textilmaterial kan självantända vid kontakt med luft: fukta indränkta trasor, dukar m.m. med vatten och förvara/kassera dem i tätt förslutna, brandsäkra behållare.
Slipdamm från syretorkningssystem är självantändligt. Brandfara! Blötlägg slipdammet med vatten och avfallshantera det i tätt förslutna, brandsäkra behållare!

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Stäng öppnade behållare ordentligt och använd innehållet snabbt.
- Vi rekommenderar att du söker teknisk rådgivning om brädorna har fogar och/eller är fasade.
- Förbrukningen av oljan kan öka avsevärt (ca 140 ml/m²), därför måste träblock/kubb alltid appliceras med roller och en torktid på minst 72 timmar måste iakttas före vidare bearbetning.
- För strukturerade trägolv, applicera/droppa upp oljan punktvis och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta bort överflödig olja med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. All överflödig olja måste avlägsnas från ytan.
- Full belastning av ytan är möjlig tidigast 24 timmar efter polering.
- Låt den nyoljade ytan stå i minst 4 - 7 dagar innan du täcker den.
- För att golvet ska hålla länge rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens instruktioner med PALLMANN MAGIC OIL CARE och periodiskt underhåll med PALLMANN CLEAN. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall finns skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Oljor tenderar i allmänhet att gulna (mörkgulna) när de utsätts för ljus.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356”Parkett- och kubbarbeten”.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Oljor/vaxer, lösningsmedelsfria, oximfria. Ej brandfarligt, men observera risk för självantändning (se "Viktig anmärkning"). Vid applicering rekommenderas alltid användning av hudskyddskräm och ventilation av arbetsområdet.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2026