Produktdatablad

Premium fogmassa för parkett

PALL-X FILLER

Vattenbaserad, fiberarmerad fogfyllnadslösning med mycket goda fyllningsegenskaper

PRODUKT BESKRIVNING:

Vattenbaserat fiberarmerat springspackel med innovativ och patenterad fiberteknologi. Tack vare sin mycket goda stabilitet och minimala krympning i fogen räcker det med en fyllning även för bredare fogar på upp till 3 mm. PALL-X FILLER imponerar med sin höga yttäckning, långa arbetstid och goda slipbarhet.

PASSAR FÖR:

- Slipade parkett- och trägolv
- Träbeläggning RE
- Parkett på golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Fiberarmerad
- Mycket god stabilitet i parkettfogen
- Mycket snabb torkning
- Mycket god vidhäftning för fogar upp till ca 3 mm
- Hög färgbeständighet
- Lång handläggningstid
- Mycket god synlighet på parkettytan
- Ingen igensättning av slipmaterialet
- Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga träslag
- EMICODE EC 1

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	plastbehållare
Förpackningsstorlek:	5 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Förbrukning per skikt:	c:a 60 - 120 ml/m² (beroende på springor och golvets skick)
Täckförmåga:	c:a 8 - 16 m²/liter (beroende på springor och golvets skick)
Arbetsklimat:	mellan 18 - 25 °C och 35 - 65 % relativ luftfuktighet
Klar för slipning:	efter c:a 30 - 45 minuter* beroende på springor och golvets skick

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

YTBEHANDLING:

Ytan som ska spacklas måste vara ren, torr, fri från föroreningar och slipad enligt gällande tekniska riktlinjer. Springspacklet appliceras efter mellanslipning eller före finslipning.

APPLICERING:

1. Före användning ska behållaren tempereras till rumstemperatur (20 °C) och skakas väl.
2. Blanda PALL-X FILLER med fint slipdamm (korn 100) av den träslagstyp som ska spacklas på underlaget och blanda till en utjämningsmassa.
3. Jämna till hela parkettgolvet med den rostfria PALLMANN SPACKELBRÄTTE.
4. Efter ca 30 - 45 minuters torktid kan den spacklade ytan slipas.
5. Utför de återstående slipstegen omedelbart efteråt.
6. Rengör verktygen med vatten efter användning.

GEV-EMICODE EC1 very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimal temperatur är 18 till 25 °C och relativ luftfuktighet mellan 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, Ipe Lapacho, rökt ek eller Wenge samt barrträ innehåller ingredienser (t.ex. så kallade inhibitorer, hartser eller minerallager) som kan leda till betydande torkfördröjningar, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av dessa träslags mångfald och olika egenskaper bör träslaget fastställas och tester utföras före lackering.
- Hållbar i minst 12 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- Stäng öppnade behållare ordentligt och använd innehållet snabbt.
- Vid gamla befintliga golv, fjädrande golv och parkettgolv på bjälklag eller vid spikade konstruktioner måste användningen av spackel noga övervägas, eftersom spacklet - åtminstone delvis - kan bryta ut igen.
- Följande standarder och anvisningar är tillämpliga och rekommenderas särskilt: DIN 18356 "Arbete med parkett och träblock".

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Vattenbaserad primer, med en lösningsmedelshalt på mindre än 5 %. Lämplig som ersättningsmaterial för material med högt lösningsmedelsinnehåll som används för ytbehandling av parkett. Vid bearbetningen rekommenderas användning av hudskyddande kräm samt god ventilation av arbetslokalen. Luktneutral samt ekologiskt och fysiologiskt ofarligt efter torkning.

AVFALLSHANTERING:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 02.2025