Produktdatablad

1-komponents STP-parkettlim

PALLMANN P4

Lösningsmedelsfritt 1-komponents STP-parkettlim

PRODUKT BESKRIVNING:

1-komponents STP-lim, förenar ett PUR-lims stora elasticitet med toppmodern STP-teknologi. Lösningsmedel- och vattenfritt, vilket gör det mycket lättarbetat utan att parketten sväller.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

1-komponents STP lamellparkettlim med hårdelastiska limsträngar för snabb och rationell läggning av lamellparkett. För inomhusbruk.

UTÖKAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

- massiv stavparkett med spont och not, upp till max 16 mm i tjocklek

LÄMPLIG FÖR:

- Cementbruk, gipsspackel eller betong
- Nya, fastskruvade spånskivor P4–P7 eller OSB 2–OSB 4 skivor
- Avjämningsmassa för lamellparkett
- Golv med golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Hård-elastiska limsträngar
- Mycket god åsbildning
- Limrester kan avlägsnas från parketten
- Ersättningslim enligt TRGS 610

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plasthink
Förpackningsstorlek:	4 x 3,75 kg och 16 kg
Hållbarhet:	min. 12 månader
Åtgång:	ca 1.000 - 1.200 g/m²
Arbetsklimat:	min. 15 °C på golvet
Monteringstid:	ca 30 minuter*
Belastningsbar:	tidigast efter ca 36 timmar*
Slutgiltig hållfasthet:	tidigast efter ca 5 - 7 dagar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

INFORMATION:

Alla standardiserade mineraliska underlag och välslipade gjutasfaltavjämningar måste alltid grundas med PALLMANN P104.

YTBEHANDLING:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärkraftigt, torrt, sprickfritt, rent och fritt från ämnen som påverkar vidhäftningen. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och instruktioner och meddela eventuella brister. Golv med cement och gipsspackel måste slipas och dammsugas (rengörings-slipning).

Vi rekommenderar att underlaget kontrolleras mycket noga innan parkett läggs. Skikt som reducerar vidhäftningsförmågan eller är labila, t.ex. släppmedel, lösa lim-, avjämningsmassa-, beläggnings- eller färgrester o. dyl. ska borstas, slipas, fräsas eller blästras bort. Avlägsna lösa delar och damm noggrant med dammsugare.

Grunda kalciumsulfatskikt, accelererade cementskikt, snabba cementskikt, golvvärmesystem och speciella skiktkonstruktioner med PALLMANN P104. Produktdatabladen för de använda produkterna måste följas.Prima ojämna underlag med universalprimern UZIN PE 360 PLUS och spackla ett minst 3 mm tjockt lager med parkettspackel PALLMANN P25 för att uppnå en bättre jämnhet enligt tillverkarens anvisningar. Alla normenliga mineraliska eller väl sandade gjutasfaltbeläggningar måste primas med PALLMANN P104.

Följ produktdatabladen för resp. produkter som används.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

APPLICERING:

1. Behållaren måste ha den rekommenderade rumstemperaturen rumstemperatur (20°C) före användning. Efter öppning ta bort filmskyddet från ytan och avlägsna eventuell eventuell ytlig hud som kan ha bildats, blanda inte i.
2. Applicera jämnt på underlaget med en lämplig tandspackel underlaget. Applicera endast så mycket lim som kan appliceras inom 20 minuter med god vätning kan täckas inom 20 minuter.
3. Placera parkettelementen i limbädden och tryck tryck ner ordentligt. Se till att hela ytan på baksidan av baksidan av parketten.
4. Skapa en fog på minst 10 mm mellan väggen mm mellan väggen och parketten.
5. Avlägsna limföroreningar i färskt tillstånd med rengöringsservetter från UZIN CLEANBOX. Vidhäftande föroreningar i härdat tillstånd kan
kan gnuggas bort med ökad ansträngning.

FÖRBRUKNING:

Parkett	Tanding	Atgang
Trägolv i flera skikt upp till max. 2200 x 200 mm	B11	1000 - 1200 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Bäst bearbetning vid 18–25 °C, golvtemperatur minst 15 °C, relativ luftfuktighet > 35 % och < 65 %. Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer och förkortar pot life, läggnings- och härdningstiden.
- Hållbar i minst 12 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- Stäng öppnade behållare ordentligt och använd innehållet snabbt.
- När element i stort fornmat läggs måste underlaget vara jämnare än normalt. Vi rekommenderar att du använder PALLMANN TANDADE LIMSPRIDARE.
- Observera: Lagd parkett som inte är normenlig torr kan svälla och därmed skadas om luftfuktigheten ökar kraftigt.
- Sök teknisk rådgivning om du arbetar med exotiska träslag.
- Vid limning av UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus ska det säkerställas att lokalerna är väl ventilerade, t ex genom öppna fönster eller dörrar. I fönsterlösa rum ska luftutbytet säkerställas med tekniska hjälpmedel, tex fläkt/fläktar.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356 (Parkett- och kubbarbeten), TKB-faktablad 1 (Limning av parkett) 03/2017, TKB-faktablad 8 (Bedömning och förberedelse av underlag för golv- och parkettläggning) 04/2015, BEB-faktablad (Bedömning och förberedelse av underlag) 03/2014.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt lim. Ej brandfarligt. Undvik kontakt med ögon och hud. Under härdning friges små mängder metanol, varför det är viktigt att ha tillräcklig ventilation under bearbetningen. Användning av skyddshandskar rekommenderas. Vid hudkontakt, tvätta med rikligt med vatten och tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök läkarvård. Andra saker att tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad. Luktneutral samt ekologiskt och fysiologiskt ofarligt efter härdning.

AVFALLSHANTERING:

Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med innehåll som inte har härdat samt produktrester som inte har härdat klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Låt därför produktrester om möjligt härda i luften och släng dem sedan som byggavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna tester eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Trägolvstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 05.2026