Produktdatablad

1-komponents premium STP parkettlim

PALLMANN P6

Hårt lim för massiva och flerskiktade plankor, mosaikparkett (8 mm massiv parkett), stående lameller, stavparkett, flerskiktsparkett, träputs RE/WE och UZIN isolerings-/läggningsunderlag.

PRODUKT BESKRIVNING:

Hårt, skjuvbeständigt 1-komponents parkettlim med lång appliceringstid för alla vanliga typer av parkett enligt DIN 14293 av den senaste teknikgenerationen. PALLMANN P6 kombinerar styrkan hos konventionella 2-komponentprodukter med den enkla hanteringen hos 1-komponentprodukter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Det lösningsmedels- och vattenfria limmet är mycket lätt att använda, lätt att breda ut, med utmärkt reptålighet och hög sugförmåga. PALLMANN P6 imponerar med sin höga fyllnadsförmåga, hårda limspår och höga skjuvhållfasthet och kan användas för alla vanliga typer av parkett.

PASSAR FÖR:

- Flerskiktsparkett / färdig parkett
- Mosaikparkett
- Stavparkett
- Massiva plankor
- RE/WE träbeläggning
- Upprätt lamell
- Exotiskt trä se noter

LÄMPLIG FÖR:

- Avjämningsmassa av cement, kalciumsulfat eller betong
- nya, fastskruvade spånskivor P4 - P7 eller OSB 2 - OSB 4
- nya avjämningsmassor av gjutasfalt
- prefabricerade avjämningsmassor, gipsfiberskivor
- avjämningsmassor lämpliga för parkettgolv
- UZIN isolerings- och läggningsunderlag lämpliga för parkettgolv
- Vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Mycket bra fyllnadsförmåga
- Ingen svällande effekt på parkett
- Mångsidigt användningsområde
- Färskt lim fäster på reagerat och härdat lim
- Limrester på parkett kan tas bort när det är färskt
- Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt parkettlim
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission
- DE-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plasthink
Förpackningsstorlek:	16 kg
Hållbarhet:	min. 12 månader
Åtgång:	ca 1.000 - 1.200 g/m²
Arbetsklimat:	min. 15 °C på golvet
Monteringstid:	ca 30 - 40 minuter*
Klar för slipning:	tidigast efter ca 24 timmar*
Ytterligare skikt:	tidigast efter ca 24 timmar*
Belastningsbar:	efter ca 12 timmar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

Resterande byggfukt under installationen får inte överstiga 85% RF.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

INFORMATION:

Alla standardiserade mineraliska underlag och välslipade gjutasfaltavjämningar måste alltid grundas med PALLMANN P104.

YTBEHANDLING:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärkraftigt, torrt, sprickfritt, rent och fritt från ämnen som påverkar vidhäftningen. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och instruktioner och meddela eventuella brister. Golv med cement och gipsspackel måste slipas och dammsugas (rengörings-slipning).

Vi rekommenderar att underlaget kontrolleras mycket noga innan parkett läggs. Skikt som reducerar vidhäftningsförmågan eller är labila, t.ex. släppmedel, lösa lim-, avjämningsmassa-, beläggnings- eller färgrester o. dyl. ska borstas, slipas, fräsas eller blästras bort. Avlägsna lösa delar och damm noggrant med dammsugare.

Följ produktdatabladen för resp. produkter som används.

APPLICERING:

1. Behållaren måste ha den rekommenderade rumstemperaturen rumstemperatur (20°C) före användning. Efter öppning ta bort filmskyddet från ytan och avlägsna eventuell eventuell ytlig hud som kan ha bildats, blanda inte i.
2. Applicera jämnt på underlaget med en lämplig tandspackel.
   underlaget. Applicera endast så mycket lim som kan täckas inom 30 - 40 minuter.
3. Placera parkettelementen i limbädden och tryck tryck ner ordentligt. Se till att hela ytan på baksidan av baksidan av parketten.
4. Skapa en fog på minst 10 mm mellan väggen mm mellan väggen och parketten
5. Avlägsna limföroreningar i färskt tillstånd med rengöringsservetter från UZIN CLEANBOX. Vidhäftande föroreningar i härdat tillstånd kan kan gnuggas bort med ökad ansträngning.

FÖRBRUKNING:

Parkett	Tanding	Atgang
Mosaikparkett (8 mm massiv parkett)	B3	1000 - 1200 g/m²
Alla andra typer av parkett	B11	1000 - 1200 g/lfm
Massiva golvbrädor	Pallmann limspackel för massiva golv	1200 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Bäst bearbetning vid 18 - 25 °C, golvtemperatur minst 15 °C, relativ luftfuktighet 35% - 65%. Låga temperaturer förlänga, höga temperaturer förkorta krukans livslängd, och härdningstiden.
- Hållbar i minst 12 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- Stäng öppnade behållare ordentligt och använd innehållet snabbt.
- Observera: Lagd parkett som inte är normenlig torr kan svälla och därmed skadas om luftfuktigheten ökar kraftigt.
- Sök teknisk rådgivning om du arbetar med exotiska träslag.
- Vid limning av UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus ska det säkerställas att lokalerna är väl ventilerade, t ex genom öppna fönster eller dörrar. I fönsterlösa rum ska luftutbytet säkerställas med tekniska hjälpmedel, tex fläkt/fläktar.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356 (Parkett- och kubbarbeten), TKB-faktablad 1 (Limning av parkett) 03/2017, TKB-faktablad 8 (Bedömning och förberedelse av underlag för golv- och parkettläggning) 04/2015, BEB-faktablad (Bedömning och förberedelse av underlag) 03/2014. Parkett Standard DIN EN 14342 (parkett- och trägolv).

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Arbets- och miljöskydd:
Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt parkettlim. Förvaras oåtkomligt för barn. Under limningen avges metanol. Under och efter bearbetninn/torkning är det viktigt att säkerställa grundlig ventilation! Undvik att äta, dricka och röka under bearbetningen av produkten. Använd skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Rengör verktygen med vatten och tvål direkt efter användning. Utan tillsats av konserveringsmedel. Andra saker att tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad. Luktneutral samt ekologiskt och fysiologiskt ofarligt efter härdning. Allergiker kan få information på tel +49 931 27964-0.

AVFALLSHANTERING:

Bortskaffning:
Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med innehåll som inte har härdat samt produktrester som inte har härdat klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Låt därför produktrester om möjligt härda i luften och släng dem sedan som byggavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna tester eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Trägolvstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 05.2026