Produktdatablad

1-komponents snabbtorkande polyuretan primer

PALLMANN P104

1-komponents snabbtorkande primer för parkett- och golvbeläggningsarbeten

PRODUKT BESKRIVNING:

PALLMANN P104 övertygar med sitt stora användningsområde. Bindemedel: Fukthärdande, modifierade polyuretan-prepolymerer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

PALLMANN P104 är en användningsfärdig och snabbtorkande 1-komponents polyuretanprimer för inomhusbruk. Som primer på absorberande och icke absorberande, vanliga byggunderlag för efterföljande installation av parkett med 1-komponent och 2-komponent reaktionshartslim eller före användning av vidhäftningsfrämjande medel och avjämningsmassor.

Som spärrskikt:
Appliceras i 1–3 skikt på ouppvärmda cementbruk eller betong upp till 98% RF (på uppvärmda underlag upp till 90% RF)

Som systemprimer:
Före direktlimning med PALLMANN reaktiva hartslim

Som förstärkningsprimer:
På labila, porösa eller spruckna underlag

Som vidhäftningsprimer:

- På täta gamla underlag eller gamla underlag med öppna strukturer som har rester av lim eller avjämningsmassa (t.ex. syntetiskt harts, neopren, bitumen eller sulfitlim).
- På fuktkänsliga underlag (t.ex. på spån- eller OSB-skivor, delar av gips och torrbruk).
- På ny gjutasfalt.
- Tillsammans med UZIN PE 280 UZIN cementbaserade eller kalciumsulfatbaserade avjämningsmassor före spackling.
- På varmvattenburen golvvärme.
- För golv belastade av stolshjul enligt DIN EN 12 529.
- För hög belastning i bostäder och i kommersiella och industriella lokaler.

LÄMPLIG FÖR:

- Cementavjämningar, gipsavjämningar eller betong
- Nya, fastskruvade spånskivor P4–P7 eller OSB 2–OSB 4 skivor
- Prefabricerade betongelement, godkända gipsfiberskivor
- Spackelmassor som lämpar sig för parkett
- UZIN isolerings- och läggningsunderlag som lämpar sig för parkett
- Golv med golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Torkar snabbt
- Mycket god genomträngningsförmåga
- Lätt att rolla ut/spackla
- Blockerar upp till 98 % RF
- Lösningsmedelsfri
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plastdunk
Förpackningsstorlek:	6 och 12 kg
Hållbarhet:	min. 12 Månader
Åtgång:	c:a 80 - 150 g/m²
Arbetsklimat:	min. 15 °C på golvet
Härdningstider:	se bordet

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

YTBEHANDLING:

Underlaget ska vara plant, fast, bärande, torrt, sprickfritt, rent och fritt från ämnen som kan försämra vidhäftningen. Kontrollera underlaget i enlighet med gällande standarder och datablad och rapportera eventuella defekter. Cementbaserade avjämningsmassor måste slipas och dammsugas noggrant.

För parkettarbeten rekommenderas en särskilt noggrann kontroll av underlaget. Avlägsna vidhäftningsnedsättande eller instabila skikt, t.ex. släppmedel, löst lim, avjämningsmassa, täck- eller färgrester etc., t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller blästring. Dammsug noggrant upp lösa partiklar och damm. Låt den applicerade primern härda ordentligt.

Beakta produktdatabladen för de produkter som används.

APPLICERING:

1. Före användning ska behållaren tempereras till rumstemperatur (20 °C) och skakas väl.
2. Före direktlimning med PALLMANN reaktionshartslim på täta eller mindre absorberande underlag, applicera primern med UZIN nylonplyschroller (art.nr.: 9394) eller en fjäderspackel. Den efterföljande parkettlimningen måste ske inom 72 timmar, annars måste ytan slipas och dammsugas. För att konsolidera starkt absorberande och otillräckligt fasta underlag, applicera PALLMANN P104 1-2 tunna skikt med UZIN nylon plysch roller för att bilda en icke-skummande film. Som en barriärprimer mot kvarvarande fukt krävs två strykningar med UZIN nylonmjukroller. Applicera det andra skiktet när golvet är klart för gångtrafik (ca 1 timme) och låt torka i minst en timme. För efterföljande avjämning före golvarbetet måste UZIN PE 280 appliceras på den härdade primern. Avjämningen kan utföras efter ca en timme. För att täta mot kvarvarande fukt krävs även här två appliceringar av P104.
3. Rengör verktygen omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

ANVÄNDNING:

Underlag:	Åtgång:	Härdningstider per skikt:
Före direkt limning med PALLMANN PUR/MSP/ STP-lim	80 – 150 g/ m²	1 timme*
På gjutasfaltavjämningar, före direkt limning med direktbindning med P5/P6/ P9	80 - 150 g/ m²	12 timmar*
Som fuktspärr upp till 4 CM-%	250 – 300 g/ m²	Första lagret: c:a 1 timme* Andra lagret: c:a 1 timme*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Behandlas bäst vid 18 - 25 °C, underlagstemperatur minst 15 °C, relativ luftfuktighet 35 - 65 %. Låga temperaturer förlänger, höga temperaturer förkortar kruk-, sättnings- och härdningstiden.
- Hållbar i minst 9 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- Stäng öppnade behållare ordentligt och använd innehållet snabbt.
- Vid högabsorberande underlag, vid tätning av lukt från avjämningsmassor/gamla underlag eller vid tätning av fukt upp till 4 CM-% / 95 % RH (KRL) krävs i allmänhet två appliceringar. Ersätter inte strukturellt tätskikt i enlighet med DIN 18 534.
- Vid användning på uppvärmda konstruktioner, förutsatt att uppvärmningen av täckningen har utförts i enlighet med gränssnittssamordningen för ytuppvärmda golvkonstruktioner.
- Efterföljande direktlimning med PALLMANNs reaktiva hartslim måste utföras inom 72 timmar efter applicering av primern.
- Beakta de allmänt erkända fackmässiga och tekniska reglerna för läggning av parkett och golvbeläggningar i gällande nationella standarder (t.ex. EN, DIN, ÖNORM, SIA etc.).
- Följande standarder och datablad är också tillämpliga och rekommenderas för beaktande: DIN 18356 (parkett- och träbeläggningsarbeten), TKB/FCIÖ-datablad ”Bedömning och förberedelse av underlag för golv- och parkettarbeten.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfri. Ej brandfarligt. Innehåller difenylmetandiisocyanat (MDI). Skadligt vid inandning. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. För inandningsbara MDI-ångor finns det en misstanke om cancerframkallande effekt. Skadliga för hälsan: Mycket allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Sensibilisering möjlig genom inandning och hudkontakt. Sörj för god ventilation vid bearbetning, använd hudskyddande kräm, skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten och tvätta av med tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök läkarvård. Andra saker att tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad. Luktneutral samt ekologiskt och fysiologiskt ofarligt efter härdning.

AVFALLSHANTERING:

Bortskaffning:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna tester eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Trägolvstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 10.2025