Produktdatablad

PALLMANN®

Lösningsmedelsfri 1-komponents parketthårdvaxolja tillverkad av regionala råvaror-komponents

MAGIC OIL 1K CHANGE

Lösningsmedelsfri 1-komponents parketthårdvaxolja med kallpressad hampaolja och vaxer, oxidativ torkning.

PRODUKT BESKRIVNING:

Olja-vax-kombination som skapar en öppenporig, andningsbar och diffusionsbar yta. Vaxinnehållet i MAGIC OIL 1K CHANGE resulterar i en naturlig utseende, vatten- och smutsavvisande yta. Användningen av förnybara råvaror från regionalt, ekologiskt odlad hampa (skörd och kallpressning inom en radie av ca 30 km runt Würzburg) minskar koldioxidutsläppen med ca 70 % jämfört med MAGIC OIL 1K EASY*.

PASSAR FÖR:

- Slipning och limning av parkett- och trägolv
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Framhäver träets färg och struktur
- Motståndskraftig mot hushållskemikalier
- c:a 70 % minskning av koldioxidutsläppen jämfört med MAGIC OIL 1K EASY*

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare
Förpackningsstorlek:	1 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Åtgång:	c:a 25 - 50 ml/m²
Förbrukningsdata:	1 x spackelapplicering 1 x droppapplicering
Täckförmåga:	c:a 20 - 40 m²/liter
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Nästa applicering:	efter c:a 30 - 60 minuter**
Belastningsbar:	efter c:a 7 dagar**

*Intern beräkning av livscykelfaserna från tillverkning till leverans (A1–A3) enligt ISO 14040 och ISO 14044.

**Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet. Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

YTBEHANDLING:

Ytan som ska oljas ska vara fylld, ren, torr, fri från smuts och slipad enligt vedertagna tekniska regler.

Efter den sista slipningen - omedelbart innan ytan grundoljas - ska hela ytan dessutom torkas av en gång med rent vatten.

Detta resulterar i följande avgörande fördelar:

- Accentueringen eller färgningen blir intensivare och jämnare.
- Oljan kan tränga in bättre.
- Träytan, som kan ha komprimerats genom finslipning, ”öppnas upp” igen.
- Slipmärkena minimeras.
- Träytan ser mer homogen ut.
- Träets beståndsdelar tvättas ut.
- Svettning av fogar förhindras.

Arbetsinstruktioner:

1. Torka av hela parkettytan med en vattendränkt, urvriden bomullstrasa eller PALLMANN WIPING MOP. Varning: områden som inte fuktas kommer senare att se ljusare ut.
2. Vattenmängd max 30 g vatten/m²!
3. Optimal vattenmängd ca 10 - 20 g vatten/m².
4. När ytan har torkat helt - ca 30 - 60 minuter - kan MAGIC OIL 1K CHANGE appliceras.

APPLICERING:

1. Före användning måste båda behållarna tempereras till rumstemperatur (20 °C) och omröras väl.
2. Applicera jämnt på underlaget med PALLMANN TROWEL.
3. Ca. 30 minuter efter appliceringen avlägsnas överflödig produkt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Det andra lagret av MAGIC OIL 1K CHANGE måste droppas på och poleras bort omedelbart med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Inget överflödigt material får finnas kvar på ytan.
5. Efter användning, rengör verktygen med UZIN CLEAN-BOX (rengöringsservetter).
6. Nästa dag, behandla med PALLMANN MAGIC OIL CARE (koncentrerad).

VIKTIG HÄNVISNING:

Produktindränkta dukar eller textilmaterial kan självantända vid kontakt med luft: fukta indränkta trasor, dukar m.m. med vatten och förvara/kassera dem i tätt förslutna, brandsäkra behållare.
Slipdamm från syretorkningssystem är självantändligt. Brandfara! Blötlägg slipdammet med vatten och avfallshantera det i tätt förslutna, brandsäkra behållare!

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Rekommenderas för vanliga ljusa europeiska träslag.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- PALLMANN TRÄKITT måste användas som fogkitt.
- Vi rekommenderar att du söker teknisk rådgivning om brädorna har fogar och/eller är fasade.
- För strukturerade trägolv, applicera/droppa upp oljan punktvis och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta bort överflödig olja med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. All överflödig olja måste avlägsnas från ytan.
- Full belastning av ytan är möjlig tidigast 7 dagar efter polering.
- Låt den nyoljade ytan stå i minst 7 dagar innan du täcker den.
- För att golvet ska hålla länge rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens instruktioner med PALLMANN MAGIC OIL CARE och periodiskt underhåll med PALLMANN CLEAN. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall finns skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356”Parkett- och kubbarbeten” och DIN 18365”Golvläggningsarbeten“.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Oljor/vaxer, lösningsmedelsfria, oximfria. Ej brandfarligt, men observera risk för självantändning (se "Viktig anmärkning"). Vid applicering rekommenderas alltid användning av hudskyddskräm och ventilation av arbetsområdet.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 10.2026