Produktdatablad

PALLMANN®

Lösningsmedelsfri 2-komponent trägolvsolja tillverkad av regionala råvaror

MAGIC OIL 2K CHANGE

Lösningsmedelsfri 2-komponents trägolvsolja med kallpressad hampaolja och vaxer samt oxidativ torkning.

PRODUKT BESKRIVNING:

Olja-vax-kombination som skapar en öppenporig, andningsbar och diffusionsbar yta. Vaxinnehållet i MAGIC OIL 2K CHANGE resulterar i en naturlig utseende, vatten- och smutsavvisande yta. Användningen av förnybara råvaror från regionalt, ekologiskt jordbruk – hampa (skörd och kallpressning inom en radie av cirka 30 km runt Würzburg) – minskar koldioxidutsläppen med cirka 60 % jämfört med MAGIC OIL 2K ORIGINAL*.

PASSAR FÖR:

- Slipade och kittade parkett- och trägolv
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Mycket tålig mot mekanisk och kemisk belastning
- Framhäver träets färg och struktur
- Halkskydd R10/DIN 51130
- DIN 53160 (beständighet mot saliv och svett)
- EN 71-3 (Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen)
- Brandskydd Cfl-s1 (minsta tjocklek trä 19 mm, rådensitet minst 480 kg/m³ vid 9 % träfuktighet)
- c:a 60 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med MAGIC OIL 2K ORIGINAL*

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare + Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,91 + 0,09 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Blandnings förhållande:	10 : 1
Åtgång:	c:a 25 - 50 ml/m²
Förbrukningsdata:	1 x spackelapplicering 1 x droppapplicering
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Arbetstid:	c:a 1 timme**
Nästa applicering:	efter c:a 30 - 60 minuter**
Belastningsbar:	efter c:a 12 timmar**
Kan våttorkas:	efter c:a 12 timmar**

*Intern beräkning av livscykelfaserna från tillverkning till leverans (A1–A3) enligt ISO 14040 och ISO 14044.

**Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet. Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

MAGIC OIL 2K CHANGE

PALLMANN®

YTBEHANDLING:

Ytan som skall oljas måste vara fylld, ren, torr, fri från föroreningar och slipad i enlighet med erkända tekniska regler. Efter den sista slipningen - omedelbart innan ytan grundas - måste dessutom hela ytan torkas av en gång med en trasa som fuktats med rent vatten.

Detta ger följande fördelar:

- Färgförbättringen blir intensivare och mer enhetlig.
- Oljan kan tränga in bättre.
- Vid behov kan den komprimerade träytan återgå till att vara "öppen" genom finslipning.
- Slitmärken mjukas upp.
- Träytan ser mer enhetlig ut.
- Föroreningar i träet tvättas bort.
- "Återblödning" från fogarna förhindras.

Instruktion för arbetet:

1. Tvätta hela trägolvsområdet med rent vatten, använd en urvriden bomullstrasa eller PALLMANN MOP. Varning: Obehandlade områden kan senare framstå som optiskt ljusa.
2. Vattenmängd max. 30 g vatten/m²!
3. Optimal vattenmängd ca 10 - 20 g vatten/m².
4. Efter fullständig torkning av ytan - ca 30 - 60 minuter, kan MAGIC OIL 2K CHANGE appliceras.

APPLICERING:

1. Före användning måste båda behållarna tempereras till rumstemperatur (20 °C) och omröras väl.
2. Blanda MAGIC OIL 2K CHANGE med härdarkomponenten och applicera jämnt på ytan med en PALLMANN SPACKEL.
3. Ca. 30 minuter efter appliceringen avlägsnas överflödig produkt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Det andra skiktet av MAGIC OIL 2K CHANGE måste droppas på och omedelbart poleras med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Ytan måste vara helt fri från överflödigt material.
5. Efter användning, rengör verktygen med UZIN CLEAN-BOX (rengöringsservetter).
6. Nästa dag ska verktygen rengöras med PALLMANN MAGIC OIL CARE (ren).

VIKTIG HÄNVISNING:

Produktindränkta dukar eller textilmaterial kan självantända vid kontakt med luft: fukta indränkta trasor, dukar m.m. med vatten och förvara/kassera dem i tätt förslutna, brandsäkra behållare.
Slipdamm från syretorkningssystem är självantändligt. Brandfara! Blötlägg slipdammet med vatten och avfallshantera det i tätt förslutna, brandsäkra behållare!

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Rekommenderas för vanliga ljusa europeiska träslag.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Förpackningen får inte förslutas tätt när härdaren har tillsatts – sprängrisk!
- PALLMANN TRÄKITT måste användas som fogkitt.
- Vi rekommenderar att du söker teknisk rådgivning om brädorna har fogar och/eller är fasade.
- För strukturerade trägolv, applicera/droppa upp oljan punktvis och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta bort överflödig olja med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. All överflödig olja måste avlägsnas från ytan.
- Full belastning av ytan är möjlig tidigast 12 timmar efter polering.
- Låt den nyoljade ytan stå i minst 12 timmar innan du täcker den.
- Periodiskt underhåll och rengöring får utföras först efter 12 timmar.
- För att golvet ska hålla länge rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens instruktioner med PALLMANN MAGIC OIL CARE och periodiskt underhåll med PALLMANN CLEAN. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall finns skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356”Parkett- och kubbarbeten” och DIN 18365”Golvläggningsarbeten“.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfria oljor/vaxer med isocyanathärdare, oximfria. Komponent A: Ej brandfarlig, men observera risk för självantändning (se "Viktig information"). Komponent B: Ej brandfarlig. Innehåller förpolymeriserade isocyanater. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergiska hudreaktioner. Kan vara irriterande för luftvägarna. Båda komponenterna: Ventilera väl under och efter applicering, använd hudskyddskräm och skyddshandskar/ skyddsglasögon. Undvik kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 10.2026