Produktdatablad

Lösningsmedelsfri 2-komponents parkettprimer, färgad

PALL-X 333 COLOR

Lösningsmedelsfri 2-komponents oljeprimer för färgning av trägolv.

PRODUKT BESKRIVNING:

Lösningsmedelsfri 2K-parkettprimer för alla kommersiellt tillgängliga europeiska parketträslag under PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Kombination av flytande oljor som är lämpliga för färgning av alla kommersiellt tillgängliga europeiska trägolvstyper under PALL-X 96 POWER, PALL-X 98 och PALL-X ZERO 2K.

PASSAR FÖR:

- Slipning och limning av parkett- och trägolv
- Träbeläggning RE
- Parkett på golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Framhäver träets färg och struktur

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare + Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,8 + 0,2 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Färg:	Sober White, Natural White, Walnut, Havana Brown, Sand, Dark Brown
Blandnings förhållande:	4 : 1
Förbrukning per skikt:	c:a 25 - 50 ml/m²
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Nästa applicering:	efter c:a 24 timmar* med PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K
Topfzeit	c:a 1 timme*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet.

Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

INFORMATION:

Användaren måste skapa en provyta med identisk struktur (inklusive olja eller fogmassa) och arbetsprocess etc. på det parkettgolv som ska behandlas för att kunna presentera detta för kunden för godkännande med avseende på färgton och utseende.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

YTBEHANDLING:

Ytan som ska grundas ska vara fylld, ren, torr, fri från smuts och slipad enligt vedertagna tekniska regler.

Efter den sista slipningen - omedelbart innan ytan grundoljas - ska hela ytan dessutom torkas av en gång med rent vatten.

Detta resulterar i följande avgörande fördelar:

1. Accentueringen eller färgningen blir intensivare och jämnare.
2. Grundfärgen kan tränga in bättre.
3. Träytan, som kan ha komprimerats genom finslipning, ”öppnas upp” igen.
4. Slipmärkena minimeras.
5. Träytan ser mer homogen ut.
6. Träets beståndsdelar tvättas ut.
7. Svettning av fogar förhindras.

Arbetsinstruktioner:

1. Torka av hela parkettytan med en vattendränkt, urvriden bomullstrasa eller PALLMANN WIPING MOP. Varning: områden som inte fuktas kommer senare att se ljusare ut.
2. Vattenmängd max 30 g vatten/m²!
3. Optimal vattenmängd ca 10 - 20 g vatten/m².
4. När ytan har torkat helt - ca 30 - 60 minuter - kan PALL-X 333 appliceras.

APPLICERING:

1. Före användning ska behållaren tempereras till rumstemperatur (20 °C) och skakas väl.
2. Blanda PALL-X 333 COLOR med härdarkomponenten och applicera jämnt på underlaget med PALLMANN SPACKELBRÄTTE.
3. Arbeta i sektioner - inte större än 30 m².
4. Ta bort överflödet med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE senast 10 minuter efter appliceringen med spackel.
5. Efter ca 20 minuter måste ytan poleras igen med PALLMANN CLEANING PAD WHITE för att uppnå ett homogent utseende.
6. Polera hela ytan med en vanlig bomullstrasa.
7. På grund av träslagens och parkettypernas olika absorptionsbeteende kan en andra applicering göras nästa dag. I princip krävs så många appliceringar av olja som träet kräver för att mättas.
8. Rengör verktygen efter användning med UZIN CLEAN BOX (rengöringsdukar).
9. Överlackering: Generellt efter 24 timmar* med PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, eller MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

VIKTIG HÄNVISNING:

Slipdamm från syretorkande system är självantändligt – brandrisk. När slipningen är avslutad måste slipdammet blötläggas i vatten och kasseras i tätt tillslutna behållare!

Om produkten kommer i kontakt med pads eller textilier finns risk för självantändning. Därför ska dukar, pads och liknande dränkas i vatten och förvaras/kasseras i tätt tillslutna behållare.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimal temperatur är 18 till 25 °C och relativ luftfuktighet mellan 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, Ipe Lapacho, rökt ek eller Wenge samt barrträ innehåller ingredienser (t.ex. så kallade inhibitorer, hartser eller minerallager) som kan leda till betydande torkfördröjningar, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av dessa träslags mångfald och olika egenskaper bör träslaget fastställas och tester utföras före lackering.
- Hållbar i minst 12 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- När härdaren har tillsatts får behållaren inte längre vara tätt tillsluten - risk för sprängning!
- För plankor som inte är fogfria och/eller fasade rekommenderar vi att man inhämtar teknisk rådgivning.
- Förbrukningen av oljan kan öka avsevärt (ca 140 ml/m²), därför måste träblock/kubb alltid appliceras med roller och en torktid på minst 72 timmar måste iakttas före vidare bearbetning.
- För strukturerade parkettgolv, applicera/sprid ut oljan selektivt och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Använd PALLMANN CLEANING PAD WHITE för att absorbera eller polera bort överflödet. Inget överflödigt material får finnas kvar på parkettytan.
- För stora ytor rekommenderar vi att alla behållare och färgkoncentrat först blandas i en större behållare och sedan blandas med härdarkomponenten för att undvika små batchrelaterade färgvariationer.
- Färgade oljade parkettytor är unika. Små färgavvikelser måste accepteras och är ofta oundvikliga.
- Oljor tenderar i allmänhet att gulna (mörkgulna) när de utsätts för ljus.
- Följande standarder och informationsblad är också tillämpliga och rekommenderas för beaktande: DIN 18356 ”Parkett- och träbeläggningsarbeten” och DIN 18365 ”Golvbeläggningsarbeten”.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfri. Komponent A: Ej brandfarlig men risk för självantändning (se ”Viktig anmärkning” nedan). Komponent B: Ej brandfarlig. Innehåller förpolymeriserad isocyanat. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Båda komponenterna: Sörj för god ventilation under och efter användning. Använd barriärkräm och skyddshandskar/ skyddsglasögon. Undvik kontakt med huden eller med ögonen. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten och tvål. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2025

Beakta säkerhetsinformationen på produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2025