PALLMANN®

Lösningsmedelsfri 2K parketthårdvaxolja, färgad, snabbtorkande

MAGIC OIL 2K COLOR

Lösningsmedelsfri, färgad 2-komponents parketthårdvaxolja med naturliga oljor (linolja/linoljealkyd) och vaxer, oxidativ torkning och tvärbindning tack vare härdarkomponenten.

PRODUKT BESKRIVNING:

Färgad Olja-vax-kombination som ger en öppenporig, andningsbar och diffusionsöppen yta. Vaxinnehållet skapar en jämnt matt, sammetslen yta. Framhäver träets struktur med färgerna och understryker en skandinavisk livsstil.

PASSAR FÖR:

- Slipning och limning av parkett- och trägolv
- Träbeläggning RE
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Mycket tålig mot mekanisk och kemisk belastning
- Snabbtorkande
- Halkskydd R10/DIN 51130
- DIN 53160 (beständighet mot saliv och svett)
- EN 71-3 (Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen)

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare + Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,8 + 0,2 l
Hållbarhet:	min. 12 månader
Färg:	Sober White, Natural White, Walnut, Havana Brown, Sand, Dark Brown
Blandnings förhållande:	4 : 1
Förbrukning per skikt:	c:a 25 - 50 ml/m²
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Arbetstid:	c:a 1 timme*
Nästa applicering:	efter c:a 10 - 30 minuter*
Belastningsbar:	efter c:a 24 timmar*
Kan våttorkas:	efter c:a 24 timmar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet.

Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

INFORMATION:

Användaren måste skapa en provyta med identisk struktur (inklusive olja eller fogmassa) och arbetsprocess etc. på det parkettgolv som ska behandlas för att kunna presentera detta för kunden för godkännande med avseende på färgton och utseende.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

YTBEHANDLING:

Ytan som ska oljas ska vara fylld, ren, torr, fri från smuts och slipad enligt vedertagna tekniska regler.

Efter den sista slipningen - omedelbart innan ytan grundoljas - ska hela ytan dessutom torkas av en gång med rent vatten.

Detta resulterar i följande avgörande fördelar:

1. Accentueringen eller färgningen blir intensivare och jämnare.
2. Grundfärgen kan tränga in bättre.
3. Träytan, som kan ha komprimerats genom finslipning, ”öppnas upp” igen.
4. Slipmärkena minimeras.
5. Träytan ser mer homogen ut.
6. Träets beståndsdelar tvättas ut.
7. Svettning av fogar förhindras.

Arbetsinstruktioner:

1. Torka av hela parkettytan med en vattendränkt, urvriden bomullstrasa eller PALLMANN WIPING MOP. Varning: områden som inte fuktas kommer senare att se ljusare ut.
2. Vattenmängd max 30 g vatten/m²!
3. Optimal vattenmängd ca 10 - 20 g vatten/m².
4. När ytan har torkat helt - ca 30 - 60 minuter - kan MAGIC OIL 2K COLOR appliceras.

APPLICERING:

1. Före användning måste båda behållarna tempereras till rumstemperatur (20 °C) och omröras väl.
2. Blanda MAGIC OIL 2K COLOR med härdarkomponenten och applicera jämnt på ytan med en PALLMANN SPACKELBRÄTTE.
3. 10 - 30 minuter efter appliceringen avlägsnas överflödig produkt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Omedelbart efter att du har spacklat det första lagret - om det behövs - applicera det andra lagret MAGIC OIL 2K COLOR. Omedelbart, senast 30 minuter efter applicering av 2:a skiktet, avlägsna överflödet igen med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE och polera med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Inget överflödigt material får finnas kvar på ytan.
5. Efter ca 20 minuter måste ytan poleras igen med PALLMANN CLEANING PAD WHITE för att uppnå ett homogent utseende.
6. På grund av träslagens och parkettypernas olika absorptionsförmåga kan ett tredje skikt appliceras nästa dag. I princip krävs så många oljeappliceringar som träet kräver för att mättas.
7. Efter användning, rengör verktygen med UZIN CLEAN-BOX (rengöringsservetter).

VIKTIG HÄNVISNING:

Produktindränkta dukar eller textilmaterial kan självantända vid kontakt med luft: fukta indränkta trasor, dukar m.m. med vatten och förvara/kassera dem i tätt förslutna, brandsäkra behållare.
Slipdamm från syretorkningssystem är självantändligt. Brandfara! Blötlägg slipdammet med vatten och avfallshantera det i tätt förslutna, brandsäkra behållare!

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Rekommenderas för vanliga ljusa europeiska träslag.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Förpackningen får inte förslutas tätt när härdaren har tillsatts – sprängrisk!
- PALLMANN TRÄKITT måste användas som fogkitt.
- Vi rekommenderar att du söker teknisk rådgivning om brädorna har fogar och/eller är fasade.
- Förbrukningen av oljan kan öka avsevärt (ca 140 ml/m²), därför måste träblock/kubb alltid appliceras med roller och en torktid på minst 72 timmar måste iakttas före vidare bearbetning.
- För strukturerade trägolv, applicera/droppa upp oljan punktvis och sprid omedelbart ut den tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta bort överflödig olja med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. All överflödig olja måste avlägsnas från ytan.
- Full belastning av ytan är möjlig tidigast 24 timmar efter polering.
- Låt den nyoljade ytan stå i minst 24 timmar innan du täcker den.
- Periodiskt underhåll och rengöring får utföras först efter 24 timmar.
- För att golvet ska hålla länge rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens instruktioner med PALLMANN MAGIC OIL CARE och periodiskt underhåll med PALLMANN CLEAN. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall finns skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Färgade oljade parkettytor är unika. Små färgavvikelser måste accepteras och är ofta oundvikliga.
- Oljor tenderar i allmänhet att gulna (mörkgulna) när de utsätts för ljus.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356”Parkett- och kubbarbeten” och DIN 18365”Golvläggningsarbeten“.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2026

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Lösningsmedelsfri. Komponent A: Ej brandfarlig men risk för självantändning (se ”Viktig anmärkning” nedan). Komponent B: Ej brandfarlig. Innehåller förpolymeriserad isocyanat. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Båda komponenterna: Sörj för god ventilation under och efter användning. Använd barriärkräm och skyddshandskar/ skyddsglasögon. Undvik kontakt med huden eller med ögonen. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten och tvål. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare. Beakta säkerhetsinformationen på produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

AVFALLSHANTERING:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 08.2026